9日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ② 公 開 特 許 公 報(A) 平3-2855

Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)1月9日

G 03 B 21/60 H 04 N 5/74 A 7709-2H C 7605-5C

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

60発明の名称

フレネルレンズ型蛍光体スクリーン

②特 願 平1-138209

覚

②出 頭 平1(1989)5月31日

@発明者村田

埼玉県入間郡鶴ケ島町富士見6丁目1番1号 パイオニア

株式会社総合研究所内

**②発明者 田 中** 

埼玉県入間郡鶴ケ島町富士見6丁目1番1号 パイオニア

株式会社総合研究所内

⑩発明者 松井 文雄

埼玉県入間郡鶴ケ島町富士見6丁目1番1号 パイオニア

株式会社総合研究所内

勿出 願 人 パイオニア株式会社

東京都目黒区目黒1丁目4番1号

個代 理 人 弁理士 藤村 元彦

#### 明 細 当

# 1. 発明の名称

フレネルレンズ型蛍光体スクリーン

#### 2. 特許請求の範囲

一主面が平均面であるフレネルレンズと、前記 平均面上に積層された蛍光体層とからなるフレネ ルレンズ型蛍光体スクリーン。

#### 3. 発明の詳細な説明

## 技術分野

本発明は、励起光に感応して発光する蛍光体を 含有する蛍光体スクリーンに関する。

#### 背景技術

蛍光体スクリーンは、紫外光、可視光、近赤外 光等の励起光に感応して蛍光若しくはりん光を発 する物質(いわゆる蛍光体)、例えばピペリジウムテトラ(ペンゾイルトリフルオロアセトン)ユ ーロピウム錯体等を透明な合成樹脂中に含有させ 分散せしめ成形された平板体として知られている。 かかる蛍光体スクリーンにおいては、この上に励 しかしながら、例えば背面投射型画像表示装置の蛍光体スクリーンは、その平板形状の故に箔4 図に示すように、表示裏面20bから照射された励起光のスポットにおいて、蛍光体21から発せられる光が蛍光体スクリーン20の両面方向および平板内部を伝援する方向に等方的に散ってしまう。そのため、投射された励起光の利用効率が低くなり、目視側である表示面20a側へ出射される光量が少なくなり、画面が暗くなるという欠点

排開平3-2855(2)

があった。

#### 発明の概要

本発明は、上述した従来のものの欠点を解消すべくなされたものであって、表示面側への出射光量を増大せしめて同一励起光量に対する表示面輝度の向上を図った蛍光体スクリーンを提供することを目的とする。

本発明による蛍光体スクリーンは、一主面が平 坦面であるフレネルレンズと、平坦面上に収層された蛍光体層とからなることを特徴とする。

#### 実 施 例

以下、本発明の実施例を図面を参照しつつ説明する。

第1 図及び第2 図は本実施例の蛍光体スクリーンの腹略断面図を示す。かかる蛍光体スクリーンは、一主面が平坦面のフレネルレンズ10とこれの平坦面に積層された蛍光体層11とから構成される。

フレネルレンズは、肉厚の凸レンズ又は凹レン ズを肉薄とするために抜レンズの表面を複数の同

くフレネルレンズ10のプリズムの作用により、 散乱する蛍光の出射方向が前方、すなわち、フレ ネルレンズ方向へ揃うので輝度が同上する。

#### 発明の効果

以上の如く、本売明によれば、一主面が平坦面であるフレネルレンズと、平坦面上に積層された 蛍光体層とからなり、蛍光体層がフレネルレンズ 透明体に比して薄く形成できるので、該蛍光体層 の表面方向への透げる蛍光の量を少なくすること ができ、該透明体のプリズム作用により蛍光がス クリーン表面へ描い蛍光体スクリーンの輝度が向 上する。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1 図及び第2 図は本発明の一実施例を示す部分断面図、第3 図は実施例の拡大部分断面図、第4 図は従来例を示す部分断面図である。

### 主要部分の符号の説明


- 10……フレネルレンズ
- 11……蛍光体層

心円で分割し、レンズ中心の厚さをレンズ周辺部の厚さと略同一にして断価が階段状になされたレンズである。かかるスクリーンの透明基板として用いるフレネルレンズ10は、第1図に示すように四レンズと、第1図に示すように凸レンズとがある。これらフレネルレンズ10は、その一方の主面が平坦面で他方の主面が階段状断面のレンズ表面を有する透明板体である。

平坦面上に形成された蛍光体層11は、例えば、 透明な合成樹脂をパインダとしてこれに上述した 公知の蛍光体を混入かつ分散した蛍光含有樹脂から形成される。蛍光体層11は、蛍光含有樹脂を 被状としてフレネルレンズ10の平坦面上に塗布 し乾燥させて形成される。また、蛍光体層11は、 蛍光含有樹脂をフィルム状に別体として形成して、 例えば熱融資又は貼資させることによってフレネ ルレンズ10の平坦面上に形成してもよい。

このように構成された蛍光体スクリーンにおいては、励起光を蛍光体脳側からスポット状に照射 して蛍光体層を活性化されると、第3図に示す如

第1図



第2図



# BEST AVAILABLE COPY

排開平3-2855(3)

